

## Bemberg® 2022SS出展リスト

NO	品番	組織	規格		目付 (g/m)	糸使い		混率	生地や糸の特徴、貴社の開発への拘りなど		
			有効幅(cm)	長さ(m)		(経)	(緯)				
1	NT2344	平織	112	×	50	135	SB40/-+PE145/72/1	SB40/-+PE145/72/1	Pe52 Cu48	バイオ加工	スパンベンベルグとポリエステルフィラメントスラブ調糸を一本交互に組み合わせた先染め平織ギンガムチェック。スパン糸によるキュブラのふくらみ、フィラメントスラブ糸のなめらかな風合いと形状変化をミックスした表情のある表面感と風合いは軽くソフトでありながらシャリ感を感じれるタッチです。
2	NT2435	平織	112	×	50	111	レクセル60/-	BB75d/-Z1630T/Mサルサ 120d/2 BB	Cu58 レクセル42	AF加工リミジワ	タテ糸にユーカリのセルロースを精製して作られたレクセルを使用、ヨコ糸にはベンベルグの撚糸回数違いの糸を交互に切り替えて織った先染め平織生地に強い揉みこみ加工を加えることでエコ素材ちりめん生地に仕上げました。薄地の生地でありながらしっかりとした落ち感と清涼感のある風合いです。
3	NT2380	3/1ストライプ	112	×	25	180	BB120d/2 C20/3+Pe30d/-	リネン66/1	Cu42 Li45 C12 Pe1	レギュラー加工	ベンベルグ×リネンのソフトデニム風の生地に三色の糸を3本撚り糸にし、立体的に見えるような組織を使いストライプ柄にしました。ベンベルグリネンのソフトでナチュラルな風合いは天然繊維の気持ちよさを感じれます。
4	NT2429	平織	112	×	50	86	CM80/- CSY80(Pu20d)	BB75d/-S780T/M BB75d /2 T-400 56T24F	C39 Cu60 Pu0.1Pe0.9	ショートループ ワッシャー加工	コットン細番手とベンベルグの交織にストレッチヤーンを入れた先染めチェック柄ストレッチシャーリングです。生地は薄く軽く、表面は細かくシボを出していますので清涼感抜群です。またストレッチ素材で伸縮性があり、ベンベルグを使用して生地の滑りを良くすることで着心地の良さを目指しました。
5	NT2428	平織	112	×	50	65	CM80/- CSY80(Pu20d)	BB75d/-S780T/M BB75d /-Z1630T/Mサルサ	C38.9Cu61Pe0.1	ショートループ ワッシャー加工	コットン細番手とベンベルグの交織に強撚糸を加えることで先染めストライプ柄の生地にシボ出しの表面感を作りました。生地は薄く軽く凹凸感もあるので清涼感抜群です。
6	NT-22SS①	2/2綾	112	×	25	227	シルクノイル17/1	BB120d/2	Si64 Cu36	ミパージュ加工	シルクノイルとベンベルグを組み合わせた先染め2/2綾ツイルです。シルクノイルの素材感とムラ糸形状にベンベルグの光沢感としなやかさを加えています。ミパージュ加工で仕上げることで縮率の安定と肌になじむような使い勝手の良い上質なタッチに仕上げています。
7	NT-22SS②	平織	112	×	25	250	リネン40/1	BB120d/2	Li55 Cu45	ミパージュ加工	リネン×ベンベルグの先染め平織生地です。タテヨコしっかりと打込んだ生地进行ミパージュ加工で仕上げることでリネンは洗いざらしたようなソフト感を、ベンベルグは適度な反発性を組み合わせた風合いになっていて縮率も安定しています。またリネンとベンベルグのお互いの特徴でもある清涼感もしっかりと感じています。
8	NT-22SS③	2/2綾	112	×	25	200	リネン40/1	BB120d/2	Li53 Cu47	ミパージュ加工	リネン×ベンベルグの先染め2/2綾ツイルです。綾織したリネン、ベンベルグをミパージュ加工で仕上げることで光沢感ある滑らかな風合いに仕上げています。またソフトでありながら落ち感と反発感のある風合いはシルエットの美しさを出してくれながら縮率も安定しています。